Pengaruh Variasi Konsentrasi Ekstrak Daun Alpukat (*Persea americana M.*) sebagai Inhibitor pada Baja SS-304 dalam Larutan HCl 1M

Windy Mustika Sari^{(1)*}, Syafriadi⁽¹⁾, Ediman Ginting Suka⁽¹⁾

⁽¹⁾Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro 1, Bandar Lampung, 35141

email: windymustikas@gmail.com, ssyafriadi155@gmail.com, edimanginting137@gmail.com

Diterima (4 April 2019), direvisi (08 Agustus 2019)

Abstract. Avocado leaves extract (*Persea americana M.*) is used as an inhibitor to the sample of SS-304 Stainless steel which cures in HCl 1M Corrosive Medium for 168 hours, the inhibitor concentration variation added 0%, 2%, 4%, 6%, 8% and 10% respectively. The corrosion rate is measured by using loss-weight method. The results show the lowest samples is 0,37 mm/y of 6% and the highest 10,75 mm/y of 0%. Inhibitor efficiency to the sample SS-304 Stainless steel portrays the effectively progress to 96,55% with 6% concentration. X-Ray Diffraction Results acquired BCC and FCC with Fe- α dan Fe- γ phase along with SEM that forms agglomeration, cracked, and hole which result on its corrosion. In addition EDS contains Oxygen (O) and Chlorine (Cl) Element which indicate that stainless still has affected by corrosion. Thus from three samples which characterized and measured show that avocado leaves effectively as an inhibitor to the sample SS-304 stainless steel in HCl 1M corrosive medium.

Key words: SS-304 Stainless steel, avocado leaves extract, inhibitor, SEM-EDS and XRD.

Abstrak. Ekstrak daun alpukat (*Persea americana M.*) digunakan sebagai inhibitor pada sampel baja SS-304. Perendaman sampel baja dilakukan dalam medium korosif HCl 1M selama 168 jam dengan variasi konsentrasi inhibitor 0%, 2%, 4%, 6%, 8% dan 10%. Laju korosi dihitung dengan menggunakan metode kehilangan massa. Diperoleh hasil perhitungan laju korosi terendah pada sampel baja SS-304 dengan konsentrasi 6% sebesar 0,37 mm/y dan laju korosi tertinggi pada sampel baja SS-304 dengan konsentrasi 0% sebesar 10,75 mm/y. Efisiensi inhibitor paling optimum pada sampel baja SS-304 dengan inhibitor 6% sebesar 96,55%. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa struktur kristal yang terbentuk merupakan BCC dan FCC dengan fasa Fe- α dan Fe- γ . Karakterisasi SEM menunjukkan morfologi permukaan sampel adanya gumpalan, retakan serta lubang yang merupakan produk korosi. Karakterisasi EDS pada sampel baja terdapat unsur Oksigen (O) dan Clorin (Cl) yang mengindikasikan bahwa sampel baja telah terkorosi. Dari ketiga hasil karakterisasi dan perhitungan laju korosi menunjukkan bahwa ekstrak daun alpukat efektif sebagai inhibitor pada baja SS-304 dalam medium korosif HCl 1M.

Kata Kunci: Baja SS-304, ekstrak daun alpukat, inhibitor, SEM-EDS dan XRD.

PENDAHULUAN

Baja tahan karat (*stainless steel*) merupakan satu material yang banyak digunakan dalam bidang industri. Baja SS-304 merupakan baja paduan dengan kandungan Cr 18 – 20%, dan Ni 8 – 10,5% [1]. Namun penggunaan baja dalam industri menyebabkan baja sering berinteraksi

dengan cairan maupun gas bertekanan tinggi yang menyebabkan timbulnya karat pada permukaan baja. Kata korosi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corrodere* yang artinya perusakan logam [2]. Korosi merupakan proses perusakan material karena bereaksi dengan lingkungannya [3]. Penambahan inhibitor merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah

korosi karena dalam penggunaannya memerlukan biaya relatif murah dan prosesnya sederhana [4]. Inhibitor korosi merupakan zat atau bahan yang apabila ditambahkan dalam konsentrasi kecil ke dalam medium korosif dapat menurunkan atau mencegah laju korosi logam [5]. Saat ini sedang dikembangkan *green inhibitor* yang bersifat non-toksik, murah, sudah tersedia di alam, mudah diperbaharui dan tidak merusak lingkungan [6]. *Green inhibitor* ini berasal dari tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang diketahui mempunyai kemampuan menghambat korosi [7]. Daun alpukat mengandung senyawa flavonoid, tanin katekat, kuinon, saponin, dan steroid atau triterpenoid [8]. Kandungan tanin dalam daun alpukat yaitu 22,07% [9].

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini akan digunakan ekstrak daun alpukat sebagai inhibitor korosi baja SS-304 dalam medium korosif HCl 1M. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran sampel baja dengan metode kehilangan massa untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun alpukat terhadap laju korosi pada sampel baja. Kemudian dilakukan analisis menggunakan XRD untuk mengetahui struktur kristal yang terbentuk pada baja SS-304 dan analisis SEM-EDS untuk mengetahui struktur mikro pada permukaan baja SS-304.

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah baja SS-304, daun alpukat, larutan HCl 1M, etanol 96%, dan aquades. Proses preparasi baja SS-304 dilakukan dengan memotong baja dengan ukuran 20 mm x 20 mm x 10 mm. Membersihkan sampel baja menggunakan kertas. Kemudian preparasi daun alpukat dilakukan dengan metode ekstraksi. Menyiapkan daun alpukat sebanyak 4000 gram. Mengeringkan daun alpukat selama

30 hari dibawah sinar matahari. Daun alpukat direndam dengan etanol 96% selama 1 hari. Menyaring hasil perendaman dengan kertas saring. Menguapkan *filtrate* menggunakan *rotary evaporator* dengan kecepatan 200 rpm pada suhu 50°C. Pembuatan larutan HCl 1M yaitu dengan metode pengenceran, yaitu 83 ml HCl dilarutkan dengan aquades sampai volume 1000 ml. Setelah semua bahan selesai dipreparasi, tahap selanjutnya yaitu perendaman. Pada tahap ini baja SS-304 yang sudah ditimbang massanya, dimasukkan ke dalam medium korosif yaitu larutan HCl 1M dengan konsentrasi inhibitor 0%, 2%, 4%, 6%, 8% dan 10% selama 168 jam. Setelah perendaman selesai, sampel baja ditimbang massanya kembali kemudian dikarakterisasi menggunakan XRD dan SEM-EDS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan Laju Korosi

Hasil perhitungan laju korosi baja SS-304 dengan konsentrasi inhibitor 0%, 2%, 4%, 6%, 8% dan 10% dalam medium korosif HCl 1M ditunjukkan pada **Gambar 1**. **Gambar 1** menunjukkan laju korosi pada konsentrasi inhibitor 0%, 2%, 4% dan 6% laju korosi menurun sebesar 10,75 mm/y, 5,64 mm/y, 3,17 mm/y dan 0,37 mm/y. Namun pada konsentrasi inhibitor 8% dan 10% laju korosi meningkat sebesar 1,88 mm/y dan 6,07 mm/y. Berdasarkan perhitungan diperoleh laju korosi tertinggi yaitu pada baja SS-304 dengan konsentrasi inhibitor 0% sebesar 10,75 mm/y.

Tabel 1. Hasil pengukuran baja SS-304 dalam larutan HCl 1M

Sampel	p (cm)	l (cm)	t (cm)	r (cm)
SS304-0	2,0850	2,0070	0,9880	0,2
SS304-2	1,9720	1,9710	1,0000	0,2
SS304-4	2,0130	1,9570	1,0400	0,2
SS304-6	2,0050	1,9030	1,0100	0,2
SS304-8	2,1200	1,9030	0,9820	0,2
SS304-10	2,0500	1,9840	1,0700	0,2

Gambar 1. Hubungan laju korosi baja SS-304 dengan konsentrasi inhibitor ekstrak daun alpukat dalam medium korosif HCl.

Hal ini dikarenakan ion klorida (Cl^-) pada HCl bertindak sebagai ion agresif karena kemampuannya untuk menghancurkan lapisan pasif pada permukaan baja SS-304 dan mempercepat laju korosinya. Laju korosi terendah, yaitu pada baja dengan konsentrasi inhibitor 6% sebesar 0,37 mm/y. Hal ini menunjukkan bahwa laju korosi tidak dipengaruhi oleh bertambahnya konsentrasi inhibitor. Inhibitor memiliki batas optimum dalam membentuk proteksi untuk melindungi baja dari korosi.

Pemberian inhibitor berperan dalam mengurangi laju korosi dan dapat meningkatkan nilai inhibisi. Kemampuan untuk menginhibisi dapat diperoleh dari nilai efisiensi suatu ekstrak. Nilai efisiensi bergantung pada inhibitor yang digunakan. Hal ini menunjukkan efisiensi paling optimum yaitu pada konsentrasi 6% dengan nilai efisiensi mencapai sebesar 96,55%.

Gambar 2. Hubungan konsentrasi inhibitor dengan nilai efisiensi inhibitor ekstrak daun alpukat.

Hasil Analisis XRD

Gambar 3. Hasil difraktogram analisis XRD.

Analisis XRD dilakukan untuk mengetahui struktur dan fasa kristal yang terbentuk pada sampel baja. Hasil analisis XRD pada baja SS-304 raw, baja SS-304 dengan konsentrasi inhibitor 0% dan 6% dapat ditunjukkan pada **Gambar 3**. Pada Gambar 3 menunjukkan intensitas yang dihasilkan pada sampel SS-304 dengan konsentrasi inhibitor 0% lebih rendah dibandingkan SS-

304 dengan konsentrasi inhibitor 6% yang mengindikasikan laju korosinya masih sangat tinggi sebelum ditambahkan inhibitor [10]. Dalam karakterisasi ini menggunakan data standar ICDD 01-085-1410, 01-087-0721, dan 03-065-4150. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kristal yang terbentuk pada kedua sampel baja yaitu struktur kristal BCC dan FCC. Struktur kristal yang teramati pada puncak difraksi terdiri dari campuran BCC dan FCC sesuai dengan karakteristik dari fasa SS-304 yaitu Fe- α (ferit) dan Fe- γ (austenit) [11].

Hasil Analisis SEM-EDS

Analisis SEM yang bertujuan untuk mengetahui struktur mikro pada permukaan sampel dan analisis EDS bertujuan untuk mengetahui komposisi unsur atau senyawa yang terdapat pada permukaan sampel.

Gambar 4. Foto SEM baja SS-304 dengan inhibitor 0% dengan ukuran (a) 1000x (b) 3000x (c) 5000x dan baja SS-304 dengan inhibitor 6% dengan ukuran (d) 1000x (e) 3000x (f) 5000x.

Gambar 4(a) hampir seluruh permukaan baja terkena korosi yang menunjukkan adanya korosi seragam. Terlihat adanya retakan dan gumpalan pada permukaan baja. Dalam gumpalan tersebut terdapat lubang yang menandakan adanya korosi sumuran. Retakan dan lubang-lubang pada permukaan baja disebabkan oleh logam Ni yang dihasilkan saat peleburan. [12]. Baja tahan karat dan paduannya sangat rentan terhadap korosi sumuran [13]. Gumpalan yang dihasilkan memiliki ukuran yang berbeda seperti yang tampak pada **Gambar 4(b)** dan **4(c)**. Retakan yang terdapat pada sampel baja menandakan telah terjadi korosi retak tegang pada batas butir. **Gambar 4(d)** menunjukkan permukaan baja telah terlapisi oleh kerak. Kerak tersebut merupakan lapisan oksida tipis yang dihasilkan dari reaksi antara tanin dengan besi. Lubang dan retakan yang dihasilkan pada konsentrasi inhibitor 6% memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan lubang yang dihasilkan pada baja dengan konsentrasi inhibitor 0% (seperti pada **Gambar 4(e)**). **Gambar 4(f)** terlihat kerak yang melapisi permukaan sampel cukup tebal sehingga produk korosi yang dihasilkan berkurang. Hasil analisis EDS pada baja *raw* SS-304 ditunjukkan pada **Gambar 5**.

Gambar 5. Grafik hasil analisis EDS baja *raw* SS-304.

Gambar 5 menunjukkan bahwa baja SS-304 memiliki unsur utama besi (Fe) sebesar 56,91%. Sampel ini merupakan baja *raw material* yang tidak diberi perlakuan sehingga kandungan unsur besi (Fe) masih sangat tinggi. Kemudian adanya unsur oksigen sebesar 4,07 %. Kemungkinan oksigen berasal dari udara yang berikatan langsung dengan besi, oksigen ini dapat menyebabkan terjadinya korosi jika dibiarkan berinteraksi terlalu lama dengan baja. Unsur-unsur yang terdeteksi pada hasil EDS sesuai dengan hasil analisis yang terdapat pada OES.

Tabel 2. Unsur dan senyawa baja *raw* SS-304 dengan EDS.

Unsur	Persentase	Senyawa	Persentase
C	15,16	C	15,16
O	4,07		
Al	0,22	Al ₂ O ₃	0,38
Si	0,47	SiO ₂	0,51
Cr	13,39	Cr ₂ O ₃	13,60
Mn	7,63	MnO	7,87
Fe	56,91	FeO	60,00
Ni	0,88	NiO	0,95
Cu	1,26	CuO	1,52

Gambar 6. Grafik hasil analisis EDS sampel baja SS-304 dengan inhibitor 0%.

Gambar 6 menunjukkan bahwa baja SS-304 memiliki unsur yaitu besi (Fe) dengan persentase terbesar ada pada besi (Fe) sebanyak 26,08%. Kemudian adanya unsur oksigen (O) pada baja SS-304 menunjukkan terdapat produk korosi pada permukaan baja akibat pembentukan oksida logam. Unsur karbon (C) yang tinggi disebabkan adanya kotoran yang menempel pada permukaan logam.

Berdasarkan **Gambar 7** bahwa baja SS-304 yang direndam dengan konsentrasi inhibitor 6% pada medium HCl 1M memiliki unsur besi (Fe) sebesar 33,86%. Kadar besi (Fe) pada sampel ini lebih besar dibandingkan dengan sampel baja SS-304 dengan inhibitor 0%.

Tabel 3. Unsur dan senyawa baja SS-304 inhibitor 0% dengan EDS.

Unsur	Persentase	Senyawa	Persentase
C	24,20	C	24,20
O	19,07		
Al	2,36	Al ₂ O ₃	2,40
Si	0,40	SiO ₂	0,66
S	0,57	SO ₃	1,02
Cl	1,87	Cl	1,97
K	0,42	K ₂ O	0,48
Ca	0,54	CaO	0,75
Cr	8,81	Cr ₂ O ₃	10,11
Mn	6,62	MnO	6,96
Fe	26,08	FeO	41,27
Ni	1,54	NiO	1,93
Cu	7,51	CuO	8,24

Tabel 4. Unsur dan senyawa baja SS-304 inhibitor 6% dengan EDS.

Unsur	Persentase	Senyawa	Persentase
C	34,92	C	41,92
O	19,85		
Al	0,26	Al ₂ O ₃	0,46
Si	0,36	SiO ₂	0,78
S	0,36	SO ₃	0,89
Ca	0,14	CaO	0,16
Cr	7,64	Cr ₂ O ₃	10,40
Fe	33,86	FeO	41,62
Ni	2,58	NiO	3,28
Cu	0,38	CuO	0,48

Gambar 7. Grafik hasil analisis EDS sampel baja SS-304 dengan inhibitor 6%.

Hal ini dikarenakan pada sampel ini telah ditambahkan inhibitor ekstrak daun alpukat sehingga permukaan baja terlapis oleh inhibitor. Hal ini menyebabkan kadar besi (Fe) yang terkorosi menjadi sedikit. Serta adanya unsur oksigen (O) dengan persentase 19,85% yang terbentuk baja dapat dipastikan telah terkorosi [14]. Pada baja dengan konsentrasi inhibitor 0% dihasilkan unsur Cl dengan persentase yang tergolong tinggi yaitu 1,87%. Hal ini mengindikasikan bahwa baja sudah terkontaminasi akibat interaksi antara HCl dengan sampel [15]. Keberadaan unsur O dan Cl yang teridentifikasi menunjukkan adanya produk korosi dalam bentuk oksida logam. Oksida logam yang terbentuk dapat berupa senyawa FeO , Fe_2O_3 , dan FeCl_2 .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ekstrak daun alpukat berpengaruh terhadap laju korosi yang dihasilkan yaitu laju korosi tertinggi terdapat pada baja SS-304 dengan konsentrasi inhibitor 0% sebesar 10,75 mm/y dan laju korosi terendah pada baja SS-304 dengan konsentrasi inhibitor 6% sebesar 0,37 mm/y. Efisiensi paling optimum terdapat pada baja SS-304 dengan konsentrasi inhibitor 6% pada medium korosif HCl 1M yaitu sebesar 96,55%. Hasil analisis XRD dan SEM-EDS pada baja SS-304 dengan konsentrasi inhibitor

6% menunjukkan struktur kristal yang terbentuk adalah BCC dan FCC dengan fasa $\text{Fe-}\alpha$ dan $\text{Fe-}\gamma$, lubang dan retakan lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi inhibitor 0%. Senyawa yang terbentuk yaitu FeO lebih dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Roberge, P. R. 2000. Handbook of Corrosion Engineering. Mc Graw-Hill. New York. Pp. 333-351.
- [2] Supardi, R. 1997. Korosi Edisi Pertama. Tarsito. Bandung. Pp. 56-58.
- [3] Fontana, M. 1987. *Corrosion Engineering*. 3rd edition Mc Graw-Hill. New York. Pp. 5-30.
- [4] Ilim dan Hermawan. 2008. Studi Penggunaan Ekstrak Buah Lada, Buah Pinang dan Daun Teh sebagai Inhibitor Korosi Baja Lunak dalam Air Laut Buatan yang Jenuh GasCO_2 . *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi II*. Universitas Lampung. Lampung. Pp. 257-256.
- [5] Trethewey, K. R. and Chamberlain, J. 1991. *Korosi untuk Mahasiswa dan Rekayasa*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Pp. 27-28.
- [6] El-Etre, A.Y., and Abdallah, M. 2000. Natural Honey as Corrosion Inhibitor for Metals and Alloys II C-steel in High Saline Water. *Corrosion Science*. Vol 42. Pp. 731-738.
- [7] Oguzie, E. E. 2007. Corrosion Inhibition of Aluminium in Acidic and Alkaline Media by Sansevieria Trifas-Ciata Extract. *Corrosion Science*. Vol. 49. Pp. 402-417.
- [8] Maryati, S. 2007. Kandungan Kimia Daun Alpukat. Erlangga. Jakarta. Pp. 24-40.
- [9] Lestari, P., wijama, S And Putri, W.I. 2014. Tannin Extraction from

- Avocado Leaves (*Persea americana* Mill.) as Natural Colorant (Study of Solute Ratio and Extraction Time). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- [10] Pakpahan, M. S., Ginting, E dan Suprihatin. 2015. Inhibisi Korosi Baja Karbon Rendah C-Mn Steel oleh Ekstrak Daun Teh (*Camellia sinensis*) dalam Medium Korosif. *JURNAL Teori dan Aplikasi Fisika*. Vol. 3. No. 2. Pp. 195 – 210.
- [11] Baldenebro, F. J., Gomez, C. D., Ramon, C., Susana, P. A., Manuel, J. P., Jose, E. L., Roberto, M and Jose, M. H. 2015. Influence of Size on the Microstructure and Mechanical Properties of an AISI 304L Stainless Steel – A Comparison between Bulk and Fiber. *Materials*. Pp. 451 – 461.
- [12] Hidayat, T., Rhamdhani, M. A., E. Jak and P.C. Hayes. 2008. The Characterization of Nickel Metal Pore Structures and Measurement of Intrinsic Reaction Rate During the Reduction of Nickel Oxide in H_2-N_2 and H_2-H_2O Atmospheres. *Mineral Engineering*. 21. Pp.Vol. 157 – 166.
- [13] Chatterjee, U.K., S.K. Bose and S.K. Roy. 2001. *Environmental Degradation of Metals Corrosion Technology*. Series 4. Marcel Dekker Inc. New York.
- [14] Giri, A.S., Ginting, E., dan Suprihatin. 2017. Efektivitas Ekstrak daun Sirsak Sebagai Inhibitor Pada Baja Karbon API 5L dalam Larutan NaCl 3 %. *Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika*. Vol. 5. No. 1. Pp. 46-47.
- [15] Lukman dan Triwikantoro. 2009. Pengaruh Unsur Korosif pada Air Hujan terhadap Prilaku Korosi Baja Karbon Rendah. *Seminar Nasional Pascasarjana*. ITS. Surabaya. Pp. 143.

Windi, dkk. Pengaruh Variasi Konsentrasi Ekstrak Daun Alpukat (Persen American M.) sebagai Inhibitor pada Baja SS-304 dalam Larutan HCl 1M