Analisis Karakteristik Elektrik Onggok Singkong sebagai Pasta Bio-Baterai

Tri Sumanzaya^{(1)*}, Amir Supriyanto⁽¹⁾, dan Gurum A. Pauzi⁽¹⁾

⁽¹⁾Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung

Jl.Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145

*E-mail: trisumanzaya93@gmail.com

Diterima (10 Mei 2019), Direvisi (24 Mei 2019)

Abstract. Bio-battery is a battery with paste that is made of natural materials. Bio-battery produce electrical power by using electrolyte cassava pulp and Cu-Zn electrode. Design of bio-batteries are made by 20 cell of dry cell battery type R20S IEC/UM-1/D 1,5 volt and arranged in series. Cassava pulp variation are new cassava pulp and pulp with fermentation for 48 hours, 96 hours, and 144 hours. The measurement of the electrical characteristics using 7 watt LED DC for 12 hours. The maximum voltage when the load is released which generated by new cassava pulp is 16,76 volt, fermented for 48 hours is 19,28 volt, fermented for 96 hours is 20,00 volt, and fermented for 144 hours is 20,30 volt. The variety of cassava pulp which has the best electrical characteristics is fermented cassava pulp for 144 hours. It could turn on the lamp with bright lights. The results showed that the longer the fermentation time of cassava pulp caused the electrical conductivity was increased.

Keywords: Bio-battery, cassava pulp, the electrical characteristics.

Abstrak. Bio-baterai adalah baterai dengan pasta yang berasal dari bahan alam yang ramah lingkungan. Bio-baterai mampu menghasilkan daya listrik dengan menggunakan elektrolit onggok singkong dan elektroda Cu-Zn. Desain alat dibuat dari baterai *dry cell* tipe R20S IEC/UM-1/D tegangan 1,5 volt sebanyak 20 buah yang dirangkai secara seri. Elektrolit yang digunakan adalah onggok singkong baru, onggok singkong fermentasi 48 jam, 96 jam, dan 144 jam. Pengukuran karakteristik elektrik onggok singkong dengan menggunakan beban lampu LED DC 12V 7 watt selama 12 jam. Tegangan maksimum saat tidak diberi beban yang dihasilkan onggok singkong baru sebesar 16,76 volt, fermentasi 48 jam sebesar 19,28 volt, fermentasi 96 jam sebesar 20,00 volt, dan fermentasi 144 jam sebesar 20,30 volt. Jenis onggok singkong yang memiliki karakteristik elektrik terbaik adalah onggok singkong fermentasi 144 jam. Onggok singkong tersebut mampu menyalakan lampu dengan terang. Penelitian ini menunjukkan semakin lama waktu fermentasi onggok singkong menyebabkan konduktivitas listrik meningkat.

Kata kunci: Bio-baterai, onggok singkong, karakteristik elektrik.

PENDAHULUAN

Onggok singkong merupakan hasil sampingan dari pengolahan singkong menjadi tapioka. Sebagai provinsi dengan produksi singkong terbesar di Indonesia, Lampung mampu memproduksi singkong sebesar 7.387.084 ton pada tahun 2015 [1]. Sebagian besar singkong diolah menjadi tapioka, sehingga onggok yang dihasilkan sangat melimpah. Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Lampung, setiap produksi satu ton singkong menjadi tepung tapioka akan menghasilkan 11,4% onggok.

Onggok singkong mengandung asam sianida (HCN). HCN merupakan salah satu elektrolit yang dapat menghasilkan listrik [2]. Kandungan HCN pada onggok singkong sebesar 175 ppm, sedangkan dalam bentuk kering kandungan HCN pada onggok singkong mencapai 77,56-94,31 ppm [3]. Sehingga memungkinkan onggok singkong mampu

menghasilkan arus listrik. Dari sifat kelistrikan yang terkandung dalam onggok dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif berupa bio-baterai.

Bio-Baterai adalah baterai dengan pasta yang berasal dari bahan alam yang ramah lingkungan dan tidak mengandung zat kimia berbahaya. Prinsip bio-baterai hanya melibatkan transportasi elektron antara dua elektroda yang dipisahkan oleh medium konduktif (elektrolit) serta memberikan kekuatan gerak listrik berupa potensial listrik dan arus [4].

Pengembangan bio-baterai telah diteliti oleh Muhlisin dkk [5] dengan memanfaatkan limbah organik yaitu kulit pisang dan kulit durian sebagai pengganti pasta baterai bekas. Nilai tegangan yang dihasilkan bio-baterai kulit pisang lebih besar dibandingkan dengan bio-baterai kulit durian, yaitu 1,12 V untuk kulit pisang dan 0,99 V untuk kulit durian. Sementara, Irsan dkk [6] menganalisa karakteristik elektrik kulit singkong sebagai pengganti sumber energi listrik untuk mengisi baterai telpon genggam. Penelitian juga dilakukan oleh Hendri dkk [7] yaitu pengaruh jenis kulit pisang dan variasi waktu fermentasi terhadap kelistrikan dari sel accu. Jenis kulit pisang terbaik sebagai bio-baterai yaitu kulit pisang ambon dengan waktu fermentasi 196 jam, dihasilkan tegangan sebesar 3,70 volt dan kuat arus sebesar 33,08 mA. Lama waktu fermentasi mengakibatkan nilai pH kulit singkong menjadi lebih kecil. Semakin asam larutan elektrolit, maka konsentrasi ion hidrogen dalam larutan semakin tinggi dan hantaran arus dari anoda ke katoda semakin besar [8]. Hal ini diakibatkan aktivitas organisme dalam larutan elektrolit meningkat, sehingga menyebabkan proses transfer elektron terjadi dengan cepat dan menghasilkan tegangan dan kuat arus yang lebih besar.

Berdasarkan urian tersebut, pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

karakteristik elektrik bio-baterai onggok singkong dengan menggunakan elektroda tembaga (Cu) dan seng (Zn). Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis onggok singkong baru dan onggok singkong fermentasi dan lama waktu fermentasi terhadap karakteristik elektrik yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah multimeter digital, pH meter, tang, solder, timbangan, kabel, timbal, dan penjepit buaya. Sementara bahan-bahan yang digunakan baterai silinder bekas, tembaga, lampu LED 7 watt, dan onggok singkong baru, onggok singkong fermentasi 48 jam, 96 jam dan 144 jam.

Pembuatan Bio-Baterai

Media uji terbuat dari baterai bekas jenis *dry cell* merk ABC R20S IEC/UM-1/D tegangan sebesar 1,5 volt dengan ukuran diameter 34,2 mm dan tinggi 61,5 mm dikeluarkan pasta mangan oksida yang ada dalam baterai. Kemudian baterai dibersihkan menggunakan aquades, lalu dipasang kabel pada bagian bawah baterai menggunakan solder. Selain sebagai media uji, seng (Zn) baterai berfungsi sebagai elektroda negatif.

Sedangkan elektroda positif yang digunakan adalah tembaga (Cu) dengan panjang 7,5 cm. Selanjutnya masing-masing baterai diisi kembali dengan pasta onggok singkong yang diperoleh dari limbah pengolahan tepung tapioka sebanyak 40 gram dan dipasangkan elektroda tembaga diposisi tengah baterai yang dapat dilihat pada **Gambar 1 (a)**. Kemudian 20 buah bio-baterai yang telah terisi pasta onggok singkong dirangkai secara seri seperti pada **Gambar 1 (b)**.

Gambar 1. (a) Media uji (bio-baterai), (b) Bio-baterai yang dirangkai seri.

Pengujian Alat

Pengujian karakteristik elektrik onggok singkong dilakukan dengan mengukur tegangan saat beban dilepas (V_{bi}), saat diberi beban (V_b), dan arus (I) yang mengalir menggunakan multimeter digital seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 2**. Pengujian alat dilakukan dengan memberikan beban lampu LED DC 7 watt selama 12 jam dalam rentang pengukuran setiap 1 jam dengan 7 kali pengulangan. Selain mengukur karakteristik elektrik onggok singkong, dilakukan pengukuran pH atau derajat keasamaan pasta onggk singkong baru, fermentasi 48 jam, 96 jam, dan 144 jam. Setelah diperoleh data karakteristik elektrik onggok singkong, selanjutnya dilakukan perhitungan daya dan hambatan dalam yang dihasilkan rangkaian bio-baterai.

Gambar 2. Desain bio-baterai saat pengujian karakteristik elektrik onggok singkong, (a) Pengukuran tegangan saat tidak diberi beban (V_{bi}), (b) Pengukuran tegangan saat diberi beban (V_b), dan (c) Pengukuran kuat arus (I).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan analisis pengaruh jenis onggok dan variasi waktu fermentasi terhadap karakteristik elektrik dari limbah onggok singkong. Analisis karakteristik meliputi tegangan, kuat dan arus. Variasi waktu fermentasi meliputi 48 jam, 96 jam, dan 144 jam.

Metode fermentasi onggok singkong yang digunakan pada penelitian ini yaitu fermentasi spontan. Fermentasi spontan adalah fermentasi yang tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi dalam proses pembuatannya.

Pengukuran derajat keasaman atau pH ongkok singkong menggunakan pHmeter digital dengan model pH-02 *auto calibration*. pH yang diukur adalah pH awal pengujian dan pH setelah pengujian untuk masing-masing ongkok singkong dapat dilihat pada **Tabel 1**. Sedangkan pengukuran karakteristik elektrik bio-baterai ongkok singkong menggunakan multimeter digital.

Berdasarkan nilai potensial reduksi deret volta menunjukkan bahwa nilai beda potensial tembaga sebesar +0,34 volt, dan nilai beda potensial seng sebesar -0,76 volt [9]. Sehingga nilai beda potensial yang dihasilkan dari rangkaian kedua elektroda tersebut sebesar 1,1 volt. Sementara itu, hasil penelitian diperoleh nilai potensial listrik rata-rata setiap satu bio-baterai ongkok singkong baru sebesar 0,81 volt, bio-baterai ongkok singkong fermentasi 48 jam sebesar 0,87 volt, bio-baterai ongkok singkong fermentasi 96 jam sebesar 0,99 volt, dan bio-baterai ongkok singkong fermentasi 144 jam sebesar 1,01 volt. Sementara itu, hasil penelitian nilai potensial listrik dari 20 buah bio-baterai dirangkai seri dapat dilihat pada **Tabel 2** dan **Tabel 3** dengan grafik perbandingan nilai potensial keempat jenis ongkok singkong seperti pada **Gambar 3** dan **Gambar 4**.

Tabel 1. Derajat keasaman pH ongkok singkong.

Jenis Ongkok Singkong	pH awal	pH akhir
Baru	8,50	7,10
Fermentasi 48 jam	6,79	6,50
Fermentasi 96 jam	6,39	6,10
Fermentasi 144 jam	5,89	5,77

Tabel 2. Tegangan saat beban dilepas (V_{bi}) dari keempat jenis ongkok singkong.

Waktu (Jam)	Vbl1 (volt)	Vbl2 (volt)	Vbl3 (volt)	Vbl4 (volt)
0	16,45	15,23	19,00	20,00
1	15,65	15,39	19,78	20,00
2	15,90	15,84	19,82	20,00
3	15,86	16,25	19,95	20,10
4	15,16	16,43	19,97	20,10

Waktu (Jam)	Vbl1 (volt)	Vbl2 (volt)	Vbl3 (volt)	Vbl4 (volt)
5	16,05	16,94	19,96	20,10
6	16,07	17,82	19,95	20,14
7	16,09	18,09	19,97	20,20
8	16,08	18,24	19,97	20,20
9	16,44	18,92	19,98	20,20
10	16,50	19,23	20,00	20,23
11	16,76	19,28	20,00	20,30
12	16,58	19,27	20,00	20,30

Gambar 3. Grafik perbandingan V_{bi} keempat jenis ongkok singkong terhadap waktu.

Gambar 3 menunjukkan tegangan bio-baterai ongkok singkong fermentasi 48 jam mengalami peningkatan signifikan, dikarenakan adanya proses fermentasi. Sementara tegangan bio-baterai ongkok singkong fermentasi 144 jam cenderung stabil dan nilai tegangan terbesar.

Tabel 3. Tegangan saat diberi beban (V_b) dari keempat jenis ongkok singkong.

Waktu (Jam)	Vb1 (volt)	Vb2 (volt)	Vb3 (volt)	Vb4 (volt)
0	7,58	7,62	7,70	7,72
1	7,54	7,56	7,73	7,73
2	7,55	7,59	7,69	7,72
3	7,56	7,57	7,69	7,73
4	7,57	7,57	7,64	7,72
5	7,54	7,57	7,68	7,73
6	7,55	7,62	7,68	7,73
7	7,57	7,6	7,69	7,73
8	7,58	7,58	7,69	7,74
9	7,58	7,57	7,69	7,74
10	7,59	7,61	7,69	7,74
11	7,58	7,58	7,69	7,74
12	7,58	7,62	7,69	7,75

Gambar 4. Grafik perbandingan V_b keempat jenis ongkok singkong terhadap waktu.

Gambar 4 menunjukkan perubahan nilai tegangan saat diberi beban lampu LED 7 watt dari keempat jenis bio-baterai ongkok singkong tidak stabil. Namun pada bio-baterai ongkok singkong fermentasi 144 jam, tegangan (V_{b4}) mengalami peningkatan yang stabil dan nilai tegangan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tiga jenis bio-baterai lainnya.

Hasil penelitian untuk karakteristik elektrik arus dapat dilihat pada **Tabel 4** dengan grafik perbandingan kuat arus dari keempat jenis bio-baterai seperti **Gambar 5**.

Tabel 4. Kuat arus (I) dari keempat jenis ongkok singkong.

Waktu (Jam)	I 1 (mA)	I 2 (mA)	I 3 (mA)	I 4 (mA)
0	0,234	0,294	0,598	0,739
1	0,236	0,223	0,603	0,745
2	0,215	0,251	0,616	0,718
3	0,215	0,235	0,618	0,739
4	0,261	0,22	0,580	0,719
5	0,234	0,24	0,592	0,746
6	0,218	0,264	0,601	0,747
7	0,231	0,274	0,605	0,749
8	0,243	0,285	0,610	0,751
9	0,271	0,275	0,612	0,754
10	0,272	0,27	0,637	0,753
11	0,286	0,298	0,615	0,759
12	0,284	0,31	0,62	0,762

Gambar 5. Grafik perbandingan I keempat jenis ongkok singkong terhadap waktu.

Gambar 5 menunjukkan bahwa arus yang dihasilkan mengalami peningkatan yang cukup stabil. Sementara itu, bio-baterai ongkok singkong fermentasi 144 jam menghasilkan kuat arus yang lebih besar dibandingkan ketiga jenis bio-baterai lainnya. Perbandingan nilai arus disebabkan karena jumlah ion-ion pada masing-masing bio-baterai berbeda. Hal ini menunjukkan semakin lama ongkok singkong difermentasi, maka karakteristik elektrik kuat arus (I) yang dihasilkan semakin meningkat.

Daya dihasilkan dari hasil perkalian antara tegangan saat diberi beban (V_b) dengan kuat arus (I). Hasil pengujian daya (P) dari keempat jenis ongkok singkong dapat dilihat pada **Tabel 5** dan perbandingan nilai daya dari keempat jenis ongkok singkong seperti pada **Gambar 6**.

Gambar 6 menunjukkan nilai daya yang dihasilkan dari masing-masing bio-baterai ongkok singkong mengalami peningkatan yang stabil. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai daya terbesar dihasilkan bio-baterai ongkok singkong fermentasi 144 jam, sedangkan nilai daya terkecil dihasilkan bio-baterai ongkok singkong baru.

Tabel 5. Daya listrik (P) dari keempat jenis ongkok singkong.

Waktu (Jam)	P1 (mW)	P2 (mW)	P3 (mW)	P4 (mW)
0	1,77	2,24	4,60	5,71
1	1,78	1,69	4,66	5,76
2	1,62	1,91	4,74	5,54
3	1,63	1,78	4,75	5,71
4	1,98	1,67	4,43	5,55
5	1,76	1,82	4,55	5,77
6	1,65	2,01	4,62	5,77
7	1,75	2,08	4,65	5,79
8	1,84	2,16	4,69	5,81
9	2,05	2,08	4,71	5,84
10	2,06	2,05	4,90	5,83
11	2,17	2,26	4,73	5,87
12	2,15	2,36	4,77	5,91

Gambar 6. Grafik perbandingan P keempat jenis ongkok singkong terhadap waktu.

Jika konsentrasi ion H^+ pada suatu larutan meningkat maka ion CN^- akan menurun dan ion H^+ dapat dengan mudah bergerak didalam larutan, sehingga larutan tersebut bersifat asam dan konduktivitas listrik meningkat [10]. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan lama waktu fermentasi ongkok singkong berpengaruh terhadap nilai pH dan karakteristik elektrik yang dihasilkan. Pada **Tabel 1**, data pengukuran pH awal pasta ongkok singkong baru adalah 8,50 dan pH akhir setelah pengujian bio-baterai ongkok singkong baru selama 12 jam mengalami penurunan sebesar 7,10. Penurunan nilai pH pasta ongkok singkong ini disebabkan

Gambar 7. Pengujian karakteristik elektrik bio-baterai ongkok singkong.

karena aktivitas mikroorganisme dan konsentrasi ion-ion H^+ pada pasta ongkok singkong meningkat dan konsentrasi ion-ion CN^- menurun, sehingga pasta ongkok singkong bersifat asam dan ion-ion H^+ dengan mudah bergerak didalam pasta ongkok singkong. Reaksi ionisasi terjadi ketika pasta ongkok singkong bersentuhan dengan unsur seng dan tembaga, sehingga terjadi aliran elektron yang menghasilkan nilai arus dan tegangan. Semakin lama waktu fermentasi menyebabkan arus dan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian bio-baterai ongkok singkong semakin besar dan mampu menyalakan lampu LED seperti pada **Gambar 7**.

Hasil pengujian karakteristik elektrik terbaik dihasilkan oleh bio-baterai ongkok singkong fermentasi 144 jam, yaitu V_{bl} maks sebesar 20,30 volt, V_b maks sebesar 7,75 volt, I maks sebesar 0,762 ampere, dan P maks sebesar 5,91 mWatt. Selain itu, rangkaian bio-baterai ongkok singkong fermentasi 144 jam mampu menyalakan lampu LED DC 7 watt dengan nyala terang dibandingkan ketiga jenis bio-baterai ongkok singkong lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bio-baterai ongkok singkong dengan elektroda Cu-Zn mampu

menghasilkan daya listrik dan menyalakan lampu LED DC 7 watt. Onggok singkong fermentasi 144 jam dihasilkan tegangan saat beban lepas (V_{bl}), kuat arus (I) dan daya (P) lebih besar dibandingkan dengan ketiga jenis onggok singkong lainnya. Hal ini menunjukkan lama waktu fermentasi pasta onggok singkong menyebabkan pH turun sehingga konduktivitas listrik semakin meningkat. Penurunan pH disebabkan konsentrasi ion-ion H^+ pada onggok singkong meningkat, sehingga ion-ion H^+ bergerak dengan mudah dan mengakibatkan tegangan dan arus yang dihasilkan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, "Produksi Ubi Kayu Menurut Provinsi (ton), 1993-2015", 9 September 2015. Tersedia : <http://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/09/880/produksi-ubi-kayu-menurut-provinsi-ton-1993-2015.html>. [Diakses 11 Maret 2018].
- [2] Brady, J., *Kimia Universitas Asas dan Struktur Jilid 1*, Tangerang: Binarupa Aksara Publisher, 1999.
- [3] Afrian, F.A., Liman, dan Tantalo, S., "Survei Populasi Kapang dan Kadar HCN pada Onggok Singkong dengan Proses Pengeringan yang Berbeda di Provinsi Lampung", *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu*, vol. 2, no. 2, pp. 70–74, 2014.
- [4] Kartawidjaja, M.A., Abdurrochman, A., dan Rumeksa, E., "Pencarian Parameter Bio-Baterai Berbasis Asam Sitrat ($C_6H_8O_7$)", in *Prosiding, Seminar Nasional dan Teknologi II*, 2008.
- [5] Muhlisin, M., Soedjarwanto, N., dan Komarudin, M., "Pemanfaatan Sampah Kulit Pisang dan Kulit Durian sebagai Bahan Alternatif Pengganti Pasta Batu Baterai", *Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro*, vol. 9, no. 3, pp. 137-146, Sept. 2015.
- [6] Irsan, Supriyanto, A., dan Surtono, A., "Analisis Karakteristik Elektrik Limbah Kulit Singkong (*Manihot esculenta* Crantz) sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif Terbarukan untuk Mengisi Baterai Telepon Genggam", *Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika*, vol. 5, no. 1, pp. 9–18, Jan. 2017.
- [7] Hendri, Y.N., Gusnedi, dan Ratnawulan, "Pengaruh Jenis Kulit Pisang dan Variasi Waktu Fermentasi terhadap Kelistrikan dari Sel Accu dengan Menggunakan Larutan Kulit Pisang", *Pillar of Physics* vol. 6, pp. 97–104, Okt. 2015.
- [8] Andinata, F., Destyorini, F., Sugiarti, E., dan Munasir, "Pengaruh pH Larutan Elektrolit terhadap Tebal Lapisan Elektroplating Nikel pada Baja ST 37", *Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA)*, vol. 2, no. 2, pp. 48–52, Des. 2012.
- [9] Silberbreg, M., *Chemistry, The Moleculer Nature of Matter and Change*, New York: Mcgraw Hill Education, 2000.
- [10] Khairiah dan Rita, D., "Analisis Pengaruh Penambahan Massa Ragi dan Lama Waktu Proses Fermentasi terhadap Nilai Tegangan Listrik Pasta Limbah Kulit Durian (*Durino Zibethinus*)", vol. 1, no. 2, pp. 16–22, 2017.